Ваши композиции:

4 mm Planibel Clear - 16 mm Air 100% - 4 mm Planibel Clear

Личные заметки:

4/16/4

освещенность	
передача	81
Отражение	15

энергия	
Солярный фактор	77



ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(EN 410)	EN 410
Светопропускание - τv (%)	81
Отражение света наружу - ρv (%)	15
Отражение света внутрь - ρvi (%)	15
Индекс цветопередачи - RD65 - Ra (%)	98

Энергетические свойства	EN 410	ISO 9050
Солярный фактор - g (%)	77	77
Отражение энергии - ρe (%)	13	13
Прямая передача энергии - τe (%)	72	72
Поглощение энергии стеклом 1 - αe (%)	9	9
Поглощение энергии стеклом 2 - αe (%)	6	6
Общее поглощение энергии - αe (%)	15	15
Коэффициент затенения - SC	0.89	0.89
Пропускание ультрафиолета - UV (%)	50	
Селективность	1.05	1.05

Теплофизические свойства (EN 673)	EN 673
Коэффициент Ug - W/(m².K)	2.7

Другие свойства	
Огнестойкость - EN 13501-2	NPD
Возгораемость - EN 13501-1	NPD
Пулестойкость - EN 1063	NPD
Взломостойкость - EN 356	NPD
Стойкость к удару мягким телом - EN 12600	NPD / NPD

Акустические свойства	
Звукоизоляция по отношению к прямому шуму воздушных судов(Rw (C;Ctr) - EN 12758) - dB	30 (-1; -4)(1)

Толщина и вес	
Номинальная толщина (мм)	24
Вес (кг/м²)	20

Данные подсчитаны с использованием спектральных измерений в соответствии со стандартом EN 410, ISO 9050 (1990) и WIS/WINDAT.
Ug-value (ранее k-value) подсчитано в соответствии со стандартом EN673. Коэффициент эмиссивитета соответствует стандартам EN 673 (Приложение A) и EN 12898.
Этот документ не исключает разрушение стекла всвязи с термошоком. Для закаленного стекла: AGC Glass Europe не исключает риск спонтанного разрушения стекла из-за никель-сульфидных включений. Heat Soak Test доступен при соответствующем запросе.
Спецификации, техническая и другие данные основаны на информации доступной на стадии подготовки документа и может быть изменена без дополнительного извещения. AGC Glass Europe не несет ответственности за какие-либо расхождения между опубликованными данными и условиями сайта. Этот документ только информативный, он не гарантируется AGC Glass Europe.
(1)Индексы шумоподавления соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м в соответствии со стандартом EN ISO 10140-3 и проверены в лабораторных условиях. В естественном состоянии характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной системы, источников шума и т.д. Точность измерения +/- 1dB. (2)Индексы шумоподавления подсчитаны. Данные индексы соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м. В естественном состоянии характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной системы, источников шума и т.д.
Точность измерения +/- 2dB.

© 2014 AGC Glass Europe